

1200 - Kebony Character lambourde 48 x 73

Kebony Character est produit à partir de pin sylvestre certifié PEFC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Le bois Kebony Character présente des nœuds. Le duramen n'est pas traité. La quantité de duramen varie d'une lame à l'autre.



Qualité et données techniques

Profil	Garde-corps	Densité (12 % mc)	570	Kg/m3
Dimension	48 x 73	Dureté (EN 1534)	2-3	Brinell
Poids	2 Kg/lm	Résistance à la flexion (MOR)		MPa
NB LM/M²		(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	6	%
Traitement de coupe		Résistance à la pourriture (EN 350)	1-2***	Classe de durabilité 1-5
Finition	Standard	Classe d'emploi (EN 335)	3.2	
Nœuds	Uniquement des nœuds vivants	Classe de feu Non traité		
Tuilage	Pas de limitation	Ce produit n'est pas prévu pour un usage esthétique, celui-ci peut comporter des traces de coloration sur une des faces. Des restes de polymère peuvent être visibles. Ceux-ci n'affectent en rien les propriétés techniques du produit. ** Ne convient pas aux applications extérieures;*** L'aubier (le duramen du pin sylvestre se range dans la classe de durabilité 3) ;* En raison du processus de fabrication du Kebony, la dimension du profil peut varier de +/-5%.		
Flèche de face				
Humidité	8-14 %			
Fissures	Pas de fissures traversantes ou liées			
Flache	Max 1/3 de l'épaisseur et de la largeur			

Vieilli



Certifications

EUTR



SWAN

2086 001



PEFC

PEFC/03-31-36



Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Veuillez consulter nos Conditions générales disponibles sur notre site web.