

## 2380 - Kebony Character bardage à recouvrement 90 21 x 123

Kebony Character est produit à partir de pin sylvestre certifié PEFC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Le bois Kebony Character présente des nœuds. Le duramen n'est pas traité. La quantité de duramen varie d'une lame à l'autre.



### Qualité et données techniques

|                     |                                       |                                                                                                                                                                                                     |        |                          |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| Profil              | Bords droits à recouvr.               | Densité (12 % mc)                                                                                                                                                                                   | 570    | Kg/m3                    |
| Dimension           | 21 x 123                              | Dureté (EN 1534)                                                                                                                                                                                    | 2-3    | Brinell                  |
| Poids               | 1.47 Kg/lm                            | Résistance à la flexion (MOR)                                                                                                                                                                       | 49.7   | MPa                      |
| NB LM/M²            |                                       | (Sec à mouillé, orientation tangentielle)                                                                                                                                                           | 6      | %                        |
| Traitement de coupe | Rainé bout                            | Résistance à la pourriture (EN 350)                                                                                                                                                                 | 1-2*** | Classe de durabilité 1-5 |
| Finition            | Standard                              | Classe d'emploi (EN 335)                                                                                                                                                                            | 3.2*   |                          |
| Nœuds               | Uniquement des nœuds vivants          | Classe de feu Non traité                                                                                                                                                                            |        |                          |
| Tuilage             | Max 2,5 % de la largeur               |                                                                                                                                                                                                     |        |                          |
| Flèche de face      |                                       | * En raison du processus de fabrication du Kebony, la dimension du profil peut varier de +/- 3%.                                                                                                    |        |                          |
| Humidité            | 8-14 %                                | ** Ne convient pas aux applications extérieures;*** L'aubier (le duramen du pin sylvestre se range dans la classe de durabilité 3) ;* Installé conformément aux directives d'installation de Kebony |        |                          |
| Fissures            | Pas de fissures traversantes ou liées |                                                                                                                                                                                                     |        |                          |
| Flache              | Peut être visible sur le côté arrière |                                                                                                                                                                                                     |        |                          |

### Vieilli



### Certifications



### Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

### Exonération de responsabilité

Veuillez consulter nos Conditions générales disponibles sur notre site web.