


## 2889 - Kebony Clear Keilspundprofil 22 x 145

Produktbeschreibung Kebony Clear Produkte werden aus FSC® zertifizierter Radiata Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.

Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Clear Produkte werden homogen durch das Brett behandelt und haben eine im Prinzip astfreie Sichtseite.



### Qualität und technische Daten

| Profil                | Keilspundprofil                                   | Dichte (bei 12 % Holzfeuchte)                                                                                           | 637  | Kg/m3                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Abmessung             | 22 x 145                                          | Härte (EN 1534)                                                                                                         | 4.1  | Brinell                    |
| Gewicht               | 2.03 Kg/lm                                        | Biegefestigkeit (MOR)                                                                                                   |      | MPa                        |
| NB LM/M²              | 7.58                                              | (trocken zu naß, tang. Richtung)                                                                                        | 4    | %                          |
| Endbehandlet          | Gerade                                            | Widerstandsfähig gegen Zerfall (EN 350)                                                                                 | 2    | Dauerhaftigkeitsklasse 1-5 |
| Oberflächenbehandlung | Satiniert                                         | Nutzungsklasse (EN 335)                                                                                                 | 3.1* |                            |
| Äste/ Harzgallen      | Können vorkommen und sind natürliche Holzmerkmale | Brandklasse Unbehandelt                                                                                                 |      |                            |
| Schüsselung           | Max. 1 % der Breite                               | Fehler auf der Rückseite können vorkommen. Diese haben keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Produktes. |      |                            |
| Krümmung              | 3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm            | * Verwendung im Außenbereich, der Witterung direkt ausgesetzt, ohne direkten Erdkontakt;** Laufende Langzeittests       |      |                            |
| Holzfeuchte           | 4-8 %                                             |                                                                                                                         |      |                            |
| Risse                 | Können vorkommen                                  |                                                                                                                         |      |                            |
| Baumkante             | Kann auf der Rückseite vorkommen                  |                                                                                                                         |      |                            |

### Verwittert



### Zertifikate

CE  
EN 14915



EUTR



FSC

CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN

2086 001



### Umwelt

Kebony Produkte sind befreit von der EU Biozid Verordnung (76/769/EEC). Kebony kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden.

### Anmerkung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website verfügbar sind.